

エアルーフ瓦仕様色 マンセル値一覧表

プレミアムコート仕様

色名称			マンセル値（近似値）	日本塗料工業会 C 版色見本（近似）		
単 色 系	カデミアンブラック	メインカラー	6.2BG2.9/0.1	CN-30	N3.0	
		ハント	6.9R/2.6/0.0			
	シルバーグレー	メインカラー	7.5BG4.4/0.2	CN-40	N4.0	
		ハント	9.6YR4.1/0.3			
	フジグレー ※旧名：いぶし	メインカラー	5.2G4.9/0.2	CN-50	N5.0	
		ハント	9.6YR4.1/0.3			
	ブロンズ	メインカラー	8.8YR3.0/0.4	C22-30B	2.5Y3/1	
		ハント	9.7R2.8/0.2			
	ダークチョコ	メインカラー	3.4YR2.8/1.1	C09-20B	10R2/1	
		ハント	1.3YR4.1/3.8			
	クレイブラウン	メインカラー	8.3YR3.8/1.2	C19-30D	10YR3/2	
		ハント	8.3YR/2.8/0.2			
	フォレストグリーン	メインカラー	7.9GY3.8/1.1	C39-30D	10GY3/2	
		ハント	7.5G4.3/1.4			
	アンティークグリーン	メインカラー	8.4G/4.4/1.6	C49-40D	10G4/2	
		ハント	3.3B2.9/0.7			
	赤瓦	メインカラー	8.8R3.9/7.9	C09-40L	10R4/6	
		ハント	3.8YR5.2/5.0			
	彩 色 系 （ 彩 コ ー ト ）	ストーンブラック	FN-50色	H4.1B V4.9 C0.1	CN-50	N5.0
			漆黒	3.5YR2.4/0.3		
F 色		6.5Y6.1/3.3	C17-60D	7.5YR6/4		
F E 色		1.1YR4.6/3.9	C12-50H	2.5YR5/4		
ハントグレー		1.2Y3.0/0.1	CN-30	N3.0		
ランドル		5.3YR4.2/1.4	C17-40D	7.5YR4/2		
ルンジ		9.2R/4.1/7.3	C07-40P	7.5R4/8		
ブロンズ		8.8YR3.0/0.4	C22-30B	2.5Y3/1		
ブラックオーカー		2.2B2.5/0.0	CN-20・30中間	N2.5		
黄色ベース		0.1Y4.8/2.8	C19-50H	10YR5/4		
赤色ベース		10R3.5/6	C12-30H	2.5YR3/4		

彩コート塗料比率

色名称	使用塗料比率
プロヴァンス	F色 4.3 : FE色 1
プロヴァンスエージング	F色 4.3 : FE色 1 + ハンテグレー 0.07
サンマリノ	フランドル 2.5 : オレンジ 1 + ハンテグレー 0.25
ローザンヌ	ブロンズ 1 : ブラックオーカー 2 : オレンジ 1.1
アルル	黄色ベース 2.5 : 赤色ベース 1 : ハンテグレー 3 + 黄色ベース 0.25 ・ ハンテグレー 0.5
ストーンブラック	FN50色 8 : 漆黒 2

特記事項

- マンセル値：測色機（ミノルタ製CR-300）にて瓦を測定した数値です。
数値は色差計により値が変わります。参考値として下さい。
- 色により測色結果のばらつきや測色機の違いにより変動致します。
- 日本塗料工業会：見本帳に収録の色見本と瓦の近似色を選定しました。
色見本により色の感覚がつかみやすくなると思われますのでご活用下さい。
- 当社での塗装品管理について、上記の数値・見本は色管理には用いていません。
あくまでも塗装製品を測定した近似値での参考資料としてご活用ください。
- 彩コートは、特質上マンセル値を測定できませんので、各色の使用塗料比率を掲載させていただきます。